QUICK•STEP® LIVYN ADHESIVE

LIVYN

Producto:

El ADHESIVO LIVYN es un adhesivo de dispersión sin disolventes y reforzado con fibra. Apto para unir los suelos QUICK-STEP LIVYN a subsuelos de interior porosos compatibles.

Disponible como un cubo de 15 kg (QSVGLUE15) o 6 kg (QSVGLUE6).
Applicar con una spatula A2 de Quick-Step (QSVA2).

Datos técnicos:

Base	Acrílico
Sistema de secado	Secado físico
Consistencia Color Densidad (DIN 53479) Viscosidad según el método Brookfield (Brookfield RVT 6/10) Tiempo de secado a 21 °C y 50 % R.H. Tiempo de espera a 21 °C y 50 % HR. Definido para soportar cargas	Pasta Blanco Aprox. 1,30 g/cm³ Aprox. 200.000 – 250.000 mPa.s. Aprox. 30 – 50 minutos Aprox. 10 – 20 minutos Mín. 24 h
Resistencia a la temperatura	-20 °C a +70 °C (secado)
Velocidad de aplicación	Dependiendo del subsuelo 250 - 350 g/m² mediante espátula dentada A2

* Esto varía en función de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad, el sustrato, etc.

Características:
- Reforzado con fibra
- Unión duro-elástica
- Resistencia elevada
- Muy fácil de aplicar
- Forma picos estables una vez aplicado el producto con una espátula dentada o llana de encolar
- Consumo bajo/m²
- Emisiones muy reducidas
- No contiene disolventes

Aplicaciones:
El ADHESIVO LIVYN es apto para la unión en interiores de revestimientos para suelos LIVYN, así como revestimientos para suelos homogéneos y heterogéneos de PVC, poliolefina y caucho de hasta 2,5 mm. Apto para uso en interiores en subsuelos sin irregularidades y de buena absorción.
LIVYN ADHESIVE también es adecuado para instalar el pegamento Livyn en el revestimiento del piso para secar las paredes de la zona.

Lea el manual adicional si está interesado en la instalación vertical de su producto Livyn. Esto siempre debe ser realizado por un instalador profesional.

Descripción:
El ADHESIVO LIVYN se seca por evaporación del agua contenida en el adhesivo. Una vez se ha secado por completo (aprox. 24 h a 21 °C y 50 % HR), se forma una capa adhesiva dura, elástica y no retráctil, que es resistente a la deformación normal del suelo de PVC por influencia de la humedad atmosférica y la temperatura ambiental. El adhesivo presenta una excelente adhesión a prácticamente todos los sustratos porosos comunes.

Fecha de caducidad:
24 meses en embalaje sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5 °C y +25 °C.

Subsuelo:

El ADHESIVO LIVYN se debe aplicar sobre un sustrato seco, limpio y sin irregularidades, conforme a la norma DIN18365, que también esté libre de grietas y desniveles.

Los restos de adhesivos antiguos, etc. pueden afectar a la eficacia de adhesión y se podrán ver a través del revestimiento para suelos, por lo que deberán retirarse de forma mecánica. Las superficies sueltas o dañadas se deben reparar antes de la aplicación del adhesivo utilizando un compuesto de nivelación compatible.

Se recomienda retirar previamente las superficies de subsuelo (de cemento) que no sean sólidas. En el caso de los suelos con irregularidades, se aplicará un compuesto de nivelación apto.

Las superficies polvorientas se pueden tratar (tras consultar con el servicio técnico de Soudal +32 14-42-42-31) con el producto **Soudal WBPR-21 Deep Primer**.
Las superficies muy porosas se pueden tratar (tras consultar con nuestro servicio técnico) con el producto **Soudal WBPR-11 Surface Primer**.

Las superficies sin irregularidades, como la anhidrita, deben rasparse y quedar desprovistas de la capa superior. El subsuelo lijado se debe aspirar con una aspiradora industrial.

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad preliminar en cada superficie.

Aplicación del adhesivo:
El ADHESIVO LIVYN se debe aclimatar a la temperatura ambiente antes de la instalación.
Aplique el adhesivo sobre la superficie con una espátula dentada A2. No aplique más adhesivo sobre la superficie del que pueda cubrirse con el suelo LIVYN dentro del tiempo de secado.

Instale el suelo LIVYN en un tiempo máximo de entre 10 y 20 minutos sobre la capa adhesiva todavía semi-húmeda y presione con un rodillo pesado (> 50kg). Dependiendo de las circunstancias, vuelva a pasar el rodillo sobre bordes y zonas de unión transcurridos 20/ 30 minutos.
Para aplicaciones en paredes, deje que el pegamento repose un poco más hasta que se formen hebras (después de empujarlo con el pulgar y tirarlo, algunas líneas de pegamento se pegan al pulgar).
El ADHESIVO LIVYN que aún no esté seco puede retirarse con agua tibio de las herramientas y del parquet. El adhesivo que haya secado deberá retirarse de forma mecánica.

Recomendaciones:
- No instale en sustratos que no estén protegidos contra una posible humedad ascendente.
- No aplique el adhesivo a temperaturas por debajo de 15 °C o por encima de 25 °C
- La temperatura mínima del sustrato debe ser de 15 °C.
- No aplique el adhesivo si la humedad relativa está por encima del 75 %.
- Las temperaturas bajas y una humedad relativa alta amplían el tiempo de instalación y secado.
- No instale si las paredes y los techos de la zona no están secos (por ejemplo, después de enlucir, pintar, etc.).
- No diluya el adhesivo.
- Las correcciones se tendrán que realizar en un tiempo máximo de 10 minutos.
- No es apto para su aplicación en exteriores.

Recomendaciones de seguridad e higiene:
Tenga en cuenta las precauciones habituales de seguridad e higiene aplicables en la profesión.
Consulte la etiqueta para obtener más informació